

TOLERANSETABELL ENERGIVIRKE 2026

TOLERANSETABELL	
Type feil	Virkeskrav
Lengde	Godtas mellom 3,0 m-5,2 m
Diameter (under bark)	Godtas mellom 4 cm og 70 cm (8 cm og 70 cm for lauv)
Skogsråde samlet utbredelse i en ende	Godtas
Lagringsråde	Fast lagringsråde godtas og inntil 15 % løs lagringsråde
Ferskhetskrav	Maks 6 måneder
Tørt	Godtas ikke
Kavelvirke	Godtas ikke
Krav til kvisting	Godtas inntil 3 cm kvistdiameter ved 5 cm kvistlengde
Rotbein	Maks 20 cm over 20 cm
Kløft	Godtas ikke
Treslag	Lauv kan ikke blandes med barr
Krok	Godtas når stokken kan trekkes gjennom en tenkt sylinder med lengde lik stokkens lengde, og diameter lik stokkens største diameter pluss 30 cm. Denne diameter måles minst 30 cm inn fra rotenden

